

9_14	SCIARPA IN PILE			
DESCRIZIONE	La sciarpa è costituita da un tratto unico di tessuto pile, rifinito lungo i bordi.			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO	Composizione	Poliestere	Dir. 96/73/CE 16-12-96
		Massa areica	Gr/mq 240 ± 15%	UNI EN ISO 12127
		Titolo filato	ordito dTex 167, trama dTex 110; ± 10%	UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060
		Tessuto	Coste per 5 cm min 45 Riprese per 5 cm min 60	---
		Solidità della tinta	allo xenotest: degr. non inferiore indice 5-6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02
			al sudore: degr. e scarico non inferiore indice 3-4 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04
			agli acidi ed alcali: degr. non inferiore indice 3-4 scala grigi	UNI EN ISO 105-E05-E06
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.			
COLORE	Grigio – Blu - Marrone – Verde			
ETICHETTATURA	Sulle buste contenenti ciascuna sciarpa deve essere applicata un’etichetta con l’indicazione della ditta produttrice.			
IMBALLAGGIO	Ciascuna sciarpa sarà inserita in una busta di plastica trasparente. Le buste saranno immesse in un cartone di adeguata capacità. Ad un lato esterno dell’imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, contratto di fornitura, ditta fornitrice, taglia del manufatto. Il cartone dovrà essere sufficientemente robusto in modo che due di essi possano essere impilati senza problemi.			

**DISEGNO
ORIENTATIVO**

(il disegno è a titolo
esemplificativo e
non costituisce un
riferimento per
quanto attiene il
posizionamento e
le misure dei
particolari di
confezione)

