

<b>1_2</b>	<b>CALZE COLLANT</b>
<b>DESCRIZIONE</b>	Le calze collant sono con mutandina rinforzata e gamba velata, in filo poliammidico – elasthan. Il bordo elastico deve essere immagliato. Il piede deve essere del tipo a lancia, non sagomato. Tutte le cuciture devono essere del tipo piatto.
<b>COLORE</b>	Carne – Nero - Grigio – Blu
<b>ATTAGLIAMENTO</b>	I^ - II^ - III^ - IV^ - V^
<b>ETICHETTATURA</b>	Sull'imballaggio primario devono essere riportate le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758.
<b>IMBALLAGGIO</b>	Le calze appaiate devono essere immesse in bustine di plastica e quindi in scatole commerciali. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.

1_2_1	CALZE COLLANT DA 20 DEN			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO A MAGLIA PER 20 DEN	Composizione finale manufatto	- Poliammidico 85/90% - Elastan 15/20% - - Altro max 2%	Dir.96/73/CE 16- 12-96
		Titoli (orientativi) Invece che scrivere orientativi, dire che sono requisiti minimi	GUAINA : -Filo poliammidico elasticizzato: dtex 22 x 2; -Filo elastan: dtex 22 monoricoperto. GAMBE: -Filo poliammidico parallelo: dtex 22 x 2; -Filo elastan: dtex 22 monoricoperto PUNTA: Filo poliammidico elasticizzato: dtex 33	UNI 4783 4784 UNI 9275 UNI EN ISO 2060
		Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.		

1_2_2	CALZE COLLANT DA 40 DEN			
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
	TESSUTO A MAGLIA PER 40 DEN	Composizione finale manufatto	- Poliammidico 85/90% - Elastan 15/20% - - Altro max 2%	Dir.96/73/CE 16- 12-96
		Titoli (orientativi) Invece che scrivere orientativi, dire che sono requisiti minimi	GUAINA : -Filo poliammidico elasticizzato: dtex 22 x 2; -Filo elastan: dtex 44 monoricoperto con dtex 22 poliammidico GAMBE: -Filo poliammidico parallelo: dtex 22 x 2; -Filo elastan: dtex 44 monoricoperto con poliammidico dtex 22 PUNTA: Filo poliammidico elasticizzato: dtex 22x2	UNI 4783 4784 UNI 9275 UNI EN ISO 2060
		Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.		