


| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| 9_6 | MAGLIETTA A MEZZE MANICHE TRASPIRANTE ANTIBATTERICA | | | |
| DESCRIZIONE | <p>La maglietta è del tipo a girocollo ed è costituita da un davanti, un dietro e due maniche corte.</p> <p>Le varie parti sono unite ai fianchi alla sommità delle spalle e al giro manica con cuciture realizzate con macchina tagliacuci.</p> <p>Il collo è rifinito con un colletto alto finito mm 20 circa applicato con macchina a due aghi.</p> <p>Il davanti, il dietro terminano con un orlo alto mm 25 circa, cucito anch'esso con macchina a due aghi.</p> <p>Le maniche terminano con un rimesso alto mm 20 circa applicato con macchina a due aghi.</p> | | | |
| REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME | MATERIALE | REQUISITO | VALORE PRESCRITTO | NORMA DI COLLAUDO |
| | | TESSUTO | Maglia interlock | |
| | TESSUTO IN MISTO LANA | Materia prima | 100% filo continuo in polipropilene microbava testurizzato interlacciato additivato antibatterico in estrusione. (trattamento permanente) | Dir. 96/73/CE 16-12-96 Dir. 96/73/CE 16-12-96 |
| | | Titolo filato | dTex 52/42 x 2 ± 5 % | UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060 |
| | | Massa areica | g/m ² 130 ± 10% | UNI EN ISO 12127 |
| | | Resistenza alla perforazione del tessuto a maglia | Non inferiore a N 250 | UNI 5421 |
| | | Variazione dimensionale al lavaggio domestico | Raccorc. max 4% Restring. max 4% | UNI 26330 Prova 5A Asciug.Tipo c -Det ECE |
| | | Caratteristiche Antibatteriche | Il provino di tessuto sottoposto ad analisi dovrà soddisfare i requisiti della norma di riferimento | AATCC 100 ATCC 6538 P ATCC 6633 ATCC 8739 |
| | | Solidità della tinta | <u>allo xenotest</u> : degr. non inferiore indice 5/6 scala blu | UNI EN ISO 105-B02 |
| | | | <u>al sudore</u> : degr. e scarico non inferiore indice 4-5 scala grigi | UNI EN ISO 105-E04 |
| | | | <u>al lavaggio</u> : degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi | UNI EN ISO 105-C06 |
| | | | <u>agli acidi ed alcali</u> : | UNI EN ISO |

| | | | | |
|---|---|------------|---|--------------------|
| | | | degr. non inferiore indice 4-5 scala grigi | 105-E05-E06 |
| | FILATO PER CUCITURE | Resistenza | Min 10 N | UNI EN ISO 2062 |
| | Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda. | | | |
| COLORE | Bianco - Blu – Verde | | | |
| ATTAGLIAMENTO | S (44-46) – M (48 - 50) – L (52 - 54) – XL (54 – 56) – XXL (58 - 60) | | | |
| ETICHETTATURA | All'interno della maglietta deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN 23758. | | | |
| IMBALLAGGIO | Le magliette dovranno essere fornite, divise per taglie, inserite in buste di plastica trasparente e quindi immessi in imballaggi di uso commerciale. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto. | | | |
| DISEGNO ORIENTATIVO (il disegno è a titolo esemplificativo e non costituisce un riferimento per quanto attiene il posizionamento e le misure dei particolari di confezione) |  | | | |