

4_5	BERRETTO DI LANA				
DESCRIZIONE	Il berretto di lana è costituito da un tratto di tessuto di lana a maglia, chiuso all'apice della cupola, e ripiegato alla base per formare un risvolto alto ca 5 cm. L'altezza deve essere di ca cm 20.				
REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME	TESSUTO	MATERIALE	REQUISITO	VALORE PRESCRITTO	NORMA DI COLLAUDO
			Composizione	100% Lana	Dir. 96/73/CE 16-12-96
			Finezza della lana	Max 25 micron	UNI 5423
			Titolo filato	Tex 40 X 2 ± 10%	UNI 4783, 4784 9275 UNI EN 2060
			Tessuto	Coste per 5 cm min 20 Riprese per 5 cm min 25	---
		Solidità della tinta	allo xenotest: degr. non inferiore indice 5-6 scala blu	UNI EN ISO 105-B02	
			al sudore: degr. e scarico non inferiore indice 3-4 scala grigi	UNI EN ISO 105-E04	
	agli acidi ed alcali: degr. non inferiore indice 3-4 scala grigi		UNI EN ISO 105-E05-E06		
	Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo della presente scheda.				
COLORE	Blu - Grigio – Marrone – Verde				
ATTAGLIAMENTO	Taglia 1^ (50 – 52) – 2^ (54-56) – 3^ (58- 60)				
ETICHETTATURA	All'interno di ciascun berretto deve essere applicata un'etichetta con l'indicazione della ditta fornitrice, il numero della taglia del manufatto e gli estremi del contratto (numero e data).				
IMBALLAGGIO	I berretti saranno immessi in un cartone e o bustina di adeguata capacità. Ad un lato esterno dell'imballaggio dovranno essere riportate le indicazioni relative alla denominazione e numero dei manufatti contenuti, ditta produttrice, taglia del manufatto.				

**DISEGNO
ORIENTATIVO**

(il disegno è a titolo
esemplificativo e
non costituisce un
riferimento per
quanto attiene il
posizionamento e
le misure dei
particolari di
confezione)

